Паспорт качества
№ 8376Н от 19 октября 2026 г.

Наименование продукта: **Масло трансмиссионное полусинтетическое «Татнефть Агро» SAE 75W-85 по СТО 78689379-118-2026**

Изготовитель, юридический адрес и адрес места производства: АО "ТАНЕКО", 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона, тел. (8555) 49-02-02, факс (8555) 49-02-03, e-mail: referent@taneco.ru

Адрес лаборатории: 423570, РФ, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона

Технический регламент: Технический регламент таможенного союза ТР ТС 030 2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Нормативный документ на продукт: СТО 78689379-118-2026 «Масла трансмиссионные полусинтетические «Татнефть Агро»»

Номер партии: 3

Место отбора: D0002 Титул 013

Дата изготовления: 16 октября 2026 г.
Дата, время отбора: 16.10.2026 23:00:00
Дата испытания: 19 октября 2026 г.

Количество, т: 8,000
Объем, м³: 9,329
Температура, °С: 60,0
Плотность при 20 °С, кг/дм³: 0,8545

№	Наименование показателя	Единица измерения	Норма по техническому регламенту	Норма по нормативному документу	Результат испытания	Метод испытания
1	Вязкость кинематическая при 100 °С	мм²/с	-	11,0-13,5	11,3	ГОСТ 33
2	Вязкость кинематическая при 40 °С	мм²/с	-	Не нормируется, определение обязательно	62,0	ГОСТ 33
3	Индекс вязкости	-	-	не менее 120	177	ГОСТ 25371
4	Вязкость динамическая при температуре минус 40°С	мПа·с	-	не более 150000	14 019	ГОСТ 1929
5	Массовая доля механических примесей	%	не более 0,03	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6370
6	Массовая доля воды	%	следы	следы	следы	ГОСТ 2477
7	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	°С	не менее 135	не ниже 165	204	ГОСТ 4333
8	Температура застывания	°С	-	не выше минус 42	минус 51	ASTM D 97
9	Испытание на коррозию меди в течение 3 часов при 120 °С, баллы	баллы	-	не более 2с	1а	ГОСТ 2917
10	Трибологические характеристики на четырехшариковой машине:					ГОСТ 9490
	- индекс задира (Из)	Н	-	не менее 568,4	990,0	
		кгс	-	не менее 58	101	
	- нагрузка сваривания (Рс)	Н	-	не менее 3685	4 136	
		кгс	-	не менее 376	422	
	- показатель износа (Ди) при осевой нагрузке 40 кгс при (20±5)°С в течение 1 часа	-	-	Не нормируется. Определение обязательно	0,86	
11	Склонность к пенообразованию	см³				ASTM D 892
	- при 24 °С		-	не более 50	10	
	- при 94 °С		-	не более 50	20	
	- при 24 °С (после испытания при 94 °С)		-	не более 50	10	
12	Термоокислительная стабильность, на приборе ДК-НАМИ при 140°С в течение 20 ч :	%				ГОСТ 23652 п. 8.4.2
	- увеличение вязкости при 100°С		-	не более 10	2	
	- осадок в петролейном эфире		-	не более 0,3	0,1	
13	Плотность при 20 °С	кг/м³	-	Не нормируется. Определение обязательно	855	ASTM D 4052

Заключение: Качество продукта соответствует требованиям:
- Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям";
- СТО 78689379-118-2026.

Дополнительная информация: 1. Показатели по п. 11, 12 гарантируется технологией производства и определяется 1 раз в год, а также при смене сырья и изменении технологии производства.
2. Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям указанного стандарта в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-2022. Хранить в крытых сухих складских помещениях или под навесом. Тару устанавливать пробками вверх.

Гарантийный срок хранения: 5 лет со дня изготовления

Инженер-химик лаборатории по контролю качества: _____ Киямова Р.Т.

Паспорт качества распечатал: _____